UNITIKA U.G.T.

受託NoS16-00611

発行日　2016年5月17日

検査結果報告書

ユニチカガーメンテック株式会社
リサーチラボ事業本部
大阪府貝塚市津田南町28番55号
TEL 072-437-0055
FAX 072-437-0033
発行責任者 池田 武彦

本部長	品管	主管G
池田	久次米	池田 朝

依頼者　AI・WALL

古閑 順子 様

件　名　壁紙の引張強伸度試験

受託日　2016年5月9日

試験項目及び結果

	アイウォール 竹	アイウォール 木	アイウォール お茶	ビニールクロス	
引張強さ及び伸び率					
.A法（ストリップ法）					JIS L 1096:2010
.引張強さ　N					試験速度：20mm/min
. タテ	100.6	79.9	83.4	51.2	掴み間隔：180mm
. ヨコ	62.3	48.2	48.7	43.0	サンプル巾：15mm
.伸び率　%					
. タテ	2.5	3.4	2.9	1.9	
. ヨコ	3.6	3.9	3.2	5.6	

試料

禁一部転載